

P.O. Box 1096, Krugersdorp, 1740, South Africa
20 Wright Street, Factoria, Krugersdorp, South Africa
Tel: +27 11 951 5000 Fax: +27 11 955 4047
Email: marketing@cobrawatertech.co.za
Website: www.cobra.co.za



Código del ITEM	Descripción del ITEM
• 370	Trampa sifón tipo P para tinajas/baño

- *Inspección por ambos lados
- *Diámetro de conexión 1 1/2" x 1 1/2"
- *Fabricación en aleación de bronce DR

102

1 1/2" BSP

101

55

5°

1 1/2" BSP

26

370-LD

This Drawing and the Copyright therein are the property of COBRA WATERTECH (PTY) LTD, and all information which is hereby disclosed, the Drawing must not be reproduced or otherwise used without the prior written consent of COBRA WATERTECH (PTY) LTD.

MOD NOTE No.	ISSUE No.	DATE	Cobra Watertech (PTY)LTD.	
			DESCRIPTION	BATH "P" TRAP-OUTLET P1 40
			STATUS	DPLM
			DATE	2008/03/25
			SCALE	1 : 1
			DRAWN	AS
			CHECKED	JDVT
			DATE	2008/03/25
			APPROVED	AW
			DATE	2008/03/25
			DRG. NO.	370-LD

SABS
ISO 9001

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza

Para mantener el brillo de las superficies cromadas simplemente limpie con un paño que de preferencia no bote pelusa utilizando agua o se puede utilizar jabón líquido para manos, humedezca la superficie a limpiar con la solución de agua y jabón y luego seque con el paño

Cuidado!

Muchos limpiadores residenciales contienen abrasivos o químicos reactivos, estos NO se deben usar para limpiar grifería ya que indefectiblemente dañaran el baño de cromo níquel. No utilizar paños que sean duros o con fibras metálicas como por ejemplo las esponjas verdes para lavar platos.

Many household and industrial cleaners contain abrasives and or harsh chemical compounds and acids. Do not use these cleaners or they may irreparably discolour, dissolve or scuff the chrome plate finish. Do not use abrasive cloths or scouring pads.

Mantenimiento

La necesidad de mantenimiento requerido va a depender mucho del lugar donde este instalada la grifería y las condiciones de uso a las que se someta, fuera de una limpieza no requieren mantenimiento adicional. Existen repuestos disponibles para todos los componentes de su grifería.

Numero de servicio Cobra Perú 01-6917686
Email de servicio servicio@h2osostenible.com

Garantía:

Todos los productos Cobra están sujetos a pruebas e inspecciones antes a su despacho. Todos los productos están garantizados de estar libres de defectos en el material, mano de obra y diseño a la del despacho. Los productos defectuosos serán cambiados o reparados a nuestra discreción, sin costo para el usuario en el local del representante, sin embargo no somos responsables por cualquier otro tipo de daño al producto. La presente garantía no podrá hacerse efectiva en caso de vicio oculto de los materiales, vicio del suelo donde se levante la construcción donde se instalen las griferías e incorrecta ejecución de la instalación de las mismas y mal empleo de los materiales por parte de los artífices u obreros empleados en la instalación. El uso y desgaste normal del producto esta excluido de la garantía.

La garantía se verá afectada durante las siguientes condiciones:

- La condición del agua es agresiva ya sea dura, suave u otra condición.
- Los productos no han sido instalados por un instalador acreditado.
- La presión es mayor a 6 bar

La garantía es válida por un período de 10 años.

Cobra Dezincification resistant brass

Cobra utiliza para su fundición lingotes de bronce DZR que siguen la especificación del código 9A SA de aleaciones que es un derivado de la norma británica CZ132 de la composición de bronce DZR. Además de este refinado extra del grano de bronce, procesos adicionales son ejecutados en la fundición. Existe una relación directa entre el tamaño del grano y la resistencia a la pérdida de zinc, esta relación está ampliamente documentada en la industria y ha sido sujeto de extensos estudios en los laboratorios de Cobra. Mientras más pequeño sea el grano de bronce mayor es su resistencia a la corrosión. El bronce utilizado por Cobra es refinado al punto tal que granos individuales dejan de existir y se convierte en una masa homogénea. Este proceso de refinado se suma al requisito del balance de componentes del bronce DZR, elevando la calidad por encima de las especificaciones del bronce DZR.